



## TECHNICAL DATA

FTP 619 Versión 1

# ULTRA-MATE ® 835

### Características de construcción

Construcción  
Composición básica

Ancho  
Espesor  
Peso  
Ganchos / cm<sup>2</sup>

Extrusionado  
Poliamida

Nominal ± 1 %  
0.65 ± 0.10 mm  
310 ± 40 g/m<sup>2</sup>  
Media 272

### Características de empleo

Resistencias mecánicas con cierre VELOUR

Pelaje \* Mínimo 1.5 N/cm

Cizallamiento \* Mínimo 30 N/cm<sup>2</sup>

Carga de rotura \* Media 300 N/cm

Temperatura de fusión 250°C

Resistencia al lavado Media

Resistencia U.V Media

Resistencia ácidos Media

Resistencia humedad Media

Resistencia cosido Buena

Velocidad de quemado (norma FMVSS302) Máximo 200 mm/minuto

\* Norma interna VESA

Las indicaciones contenidas en esta hoja de información están basadas en pruebas y ensayos fidedignos. Dada la diversidad de usos de nuestros productos, aconsejamos a nuestros clientes se aseguren que el producto cumple con la utilización deseada asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

**Elaborado:** F. Navarro

**Revisado:** B. Storti

**Autorizado:** A. Marín

**Fecha:** 05/05/05



## TECHNICAL DATA

FTP 619 Versión 1

# ULTRA-MATE ® 835

### Construction Characteristics

Construction  
Base Material

Width  
Overall thickness  
Weight  
Hooks / cm<sup>2</sup>

Extruded  
Polyamide

Nominal ± 1 %  
0.65 ± 0.10 mm  
310 ± 40 g/m<sup>2</sup>  
Average 272

### Usage Characteristics

Peel Strength with Velour std \*

Minimum 1.5 N/cm

Shear Strength with Velour std \*

Minimum 30 N/cm<sup>2</sup>

Breaking Strength \*

Average 300 N/cm

Melting point

250°C

Washing resistance

Medium

U.V. resistance

Medium

Acid resistance

Medium

Humidity resistance

Medium

Sewn resistance

Good

Flammability (MVSS302)

Maximum 200 mm/minute

\* Internal norm of VESA

The information included in this Technical Sheet is based on reliable tests and trials. Given the diversity of use of our products we advise our customers to ensure themselves that the product meets the requirements of their application. The responsibility for the application and use of the product remains with the customer.

**Elaborado:** F. Navarro

**Revisado:** B. Storti

**Autorizado:** A. Marín

**Fecha:** 05/05/05